

Terrastone Rustique

Produktbeschreibung

Terrastone ist ein Steinputz, der aus rein natürlichen Mineralstoffen mit unterschiedlicher Kornabstufung und Dichte besteht. Die besondere Komposition ausgewählter Naturstoffe, wie Marmor, Kalk, Weißzement und Glimmer, sowie eine in Jahrhunderten ausgereifte Rezeptur haben ein Produkt entstehen lassen, das die Schönheit der Natur verkörpert und ausstrahlt. Die eigenwilligen Strukturen und Schattierungen der Terrastone-Oberflächen berühren die Sinne und faszinieren auch noch nach langer Zeit. Die schattierenden Farbpigmente geben jeder Oberfläche eine neue Dimension und Tiefe, sie werden lebendig und schaffen wie von selbst eine stimmungsvolle Atmosphäre. Terrastone ist atmungsaktiv und verträgt Feuchtigkeitsschwankungen. Die Elastizität und Festigkeit wird durch kostbare natürliche Harze erreicht.

Rustique wird hauptsächlich für Wände mit rustikalem Charakter im Innenraum angewandt. Durch seine grobe Körnung und seine relativ lange Verarbeitungszeit ist er rustikal einfach zu verarbeiten. Mit der Kelle aufgetragen, kann es auch vom Laien verarbeitet werden. Durch die Handschrift des Verarbeiters wird jede Gestaltung individuell und einzigartig.

Vorbemerkungen

Terrastone ist keine Farbe. Es ist nicht möglich und auch nicht gewünscht, einen gleichmäßigen und konstanten Farb- und Stoffeffekt damit zu erreichen. Grundsätzlich haben diese Produkte einen äußerst differenzierten Farbeffekt und können meliert sein.

In derselben Farbe können die Nuancen sehr kräftig oder auch weniger intensiv sein. Die Musterfarben sind unverbindlich. Der endgültige Farbeffekt hängt vom Untergrund, der Auftragsstärke, dem Grad der Durchmischung, sowie der Handschrift des Verarbeiters ab.

Zusammensetzung

Terrastone Rustique besteht aus rein natürlichen Mineralstoffen mit unterschiedlicher Kornabstufung und Dichte (u. a. Marmor, Kalk, Weißzement und Glimmer). Sämtliche Bestandteile sind aus der Natur entnommen.

Die zugesetzten Farbstoffe sind Ocker, Oxide oder andere Pigmente meist pflanzlichen Ursprungs. Die Elastizität und Festigkeit des Terrastone wird durch kostbare natürliche Harze erreicht.

Verpackung und Lagerung

Terrastone ist ein Pulver, welches in Kunststoffeimern geliefert wird. Der gewählte Farbton wird vor Lieferung mittels trockener Pigmentmischungen untergemischt.

Das Material kann mindestens sechs Monate im geschlossenen Eimer trocken gelagert werden.

Terrastone in Pulverform ist frostempfindlich und darf nicht unter 0 °C gelagert werden.

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und rissfrei und gleichmäßig saugend sein, darf nicht sanden und muss frei von nicht haftenden Altanstrichen sein. Öl-, Fett- oder Lackflecken sowie andere haftmindernde Oberflächen oder Verunreinigungen sind sorgfältig zu entfernen.

Terrastone darf auf keinen Fall auf fettigen oder feuchten Untergrund aufgetragen werden. Auf Holzuntergründen sollten Terrastone nicht eingesetzt werden. Bei alten, oder extrem saugenden Untergründen (z.B. Gasbeton, Kalksandstein, Porenbeton) empfehlen wir einen Voranstrich mit terraBase 2 - Haftgrund W. Bei Untergründen aus unterschiedlichen Materialien (Gipsputz, Kalkputz, Zementputz,

Fermacell, Gipskarton, Ytong, usw.) sowie bei Untergründen mit Stoßfugen muss die Wand vorher mit wässrigem Tiefgrund und terraBase 4 - Haftgrund grundiert werden. Stoßfugen von Platten können durchschlagen. Um Risse zu vermeiden, müssen Stoßfugen von Leichtbauplatten generell fachgemäß mit Armierungsgewebe verspachtelt werden. Unterschiedliche Untergründe können sich an der Oberfläche abzeichnen.

Sie können große Untergrundtoleranzen an den Wänden mit handelsüblichen Spachtelmassen oder Reparaturmörtel ausgleichen. Vor jeder weiteren Bearbeitung oder Fertigstellung muss die Wand ausgetrocknet und staubfrei sein. Bitte beachten Sie dazu auch die Untergrundtabelle, sowie die Datenblätter der einzelnen Produkte.

Grundierung

Untergrund gegebenenfalls vorbehandeln: schlecht haftende Altanstriche auf Kunstharzbasis mit Abbeizer entfernen; tragfähige organische Anstriche reinigen, eventuell anschleifen.

Mit wässrigem Tiefgrund Untergrundvorbehandlung vornehmen, anschließend mit terraBase 4 - Haftgrund grundieren. Auftragen von Terrastone frühestens nach 12 Stunden.

WICHTIG: Alle nicht zu behandelnden Oberflächen - insbesondere Glas, Keramik und Eloxal - sorgfältig abdecken. Im Kontaktfall sofort mit viel Wasser abwaschen. Haut und Augen schützen.

Verarbeitung

Terrastone enthält unterschiedlich schwere Partikel. Die schweren Partikel setzen sich auf den Boden des Eimers ab, während die leichteren an der Oberfläche bleiben. Dadurch können Farbverfälschungen, insbesondere weißliche Färbungen entstehen, wenn das Produkt nicht gründlich durchgemischt wird. Wir empfehlen deshalb, das Material vor der Verarbeitung im trockenen Zustand gründlich, (am besten mit einem Quirl) umzurühren.

Anschließend wird das Material mit kaltem sauberem Wasser angerührt. Dazu wird das Terrastone-Pulver in kleineren Mengen in das Wasser gestreut, kurz eingesumpft und mit Hand oder mit einem Rührwerk auf kleiner Stufe umgerührt.

Wenn Sie das Material das erste Mal anwenden, empfehlen wir Ihnen, mit kleineren Mengen anzufangen, etwa 1/4 oder 1/3 des Eimerinhalts. Die Mischung sollte eine geschmeidige Konsistenz erhalten. Der Inhalt soll mit ca. 4-4,7 Liter Wasser (auf 10 kg) zu einer einheitlichen und geschmeidigen Konsistenz angerührt werden.

Wir empfehlen, den Terrastone Rustique mit 4,2 Liter Wasser (auf 10 kg) anzumischen, danach Wasser nur in kleinen Mengen zuzugeben, bis die richtige Verarbeitungskonsistenz erreicht ist.

Auftragen

Sie können das Material mit einer Kelle oder mit einem Glätter aufziehen. Die Wahl des Werkzeugs hängt davon ab, welche Oberflächenbeschaffenheit erreicht werden soll. Generell ist erlaubt, was zweckmäßig ist. In jedem Fall muss das Material gut zerdrückt werden. Der Untergrund und die gewünschte Verarbeitungstechnik bestimmt, ob Terrastone einmal oder zweimal aufgetragen werden muss. Bei sehr porösem Untergrund kann die erste Kontaktschicht etwas flüssiger sein. Es ist dann möglich, ein zweites Mal aufzuziehen, ohne auf eine komplette Trocknung zu warten, d.h. gleich nach der Härtung.

Ein weiteres Auftragen ist noch ein paar Tage nach dem ersten oder zweiten Auftragen möglich. Je nach Verpressung des Materials sollte jedoch vorher noch mal grundiert werden, um ein Aufbrennen zu vermeiden. Generell empfehlen wir Ihnen, vor Beginn eine Probe zu machen. Das Material sollte ein paar Tage trocknen, um die endgültigen Farbeffekte beurteilen zu können.

Wichtige Verarbeitungstipps

Wir empfehlen den Auftrag von Terrastone archaisch. Durch den wahllosen Auftrag in unterschiedliche Richtungen stellt sich der natürliche Charakter am besten heraus. Vermeiden Sie den Auftrag in nur gleiche Richtungen, sonst zeichnen sich Verarbeitungslinien ab. Dies kann je nach Technik auch gewünscht sein. Das besondere Aussehen von Terrastone wird durch das Material selbst erzielt, nicht unbedingt durch spezielle Techniken beim Aufbringen auf die Wand. Bringen Sie zunächst eine gleichmäßige Schicht Terrastone auf. Wenn gewünscht kann die Oberfläche danach (bei einer Raumtemperatur von 15-20 °C nach ca. 20-45 Minuten) mit der Glättkelle noch etwas geglättet werden.

Falls Sie eine stärkere Farbschattierung wünschen, empfiehlt es sich, die Glättkelle bei der Nachbearbeitung mit Wasser zu befeuchten. Durch das hin und her reiben mit Wasser wird das Pigment verwaschen; es entstehen Schattierungen. (Achtung: nicht zu viel Wasser nehmen, sonst entstehen Wasserhasen, die später als helle Linien zu sehen sind. Diese Technik ist nicht als punktuelle Fehlerkorrektur anzuwenden!)

Vermeiden Sie ein zu langes Reiben, Terrastone verliert sonst seine Eigenschaften. Die Schicht soll dick genug sein. Terrastone darf nicht wie Glättputz zerrieben werden. Generell sollte die komplette Menge Terrastone für eine Wand trocken angemischt werden. Zuerst trocken vermengen, dann die in einem Arbeitsgang zu verarbeitende Menge anrühren. Achtung: immer die gleiche Dosierung Wasser verwenden. Terrastone ist ein Produkt, das keine Nacharbeiten erfordert, jedoch durch die verschiedenen Skin-Produkte (Oberflächenbehandlung und Veredelung) weiter bearbeitet werden kann.

Terrastone Rustique bietet drei **klassische Verarbeitungstechniken**:

1. geglättete Optik

Wir empfehlen den Auftrag von Terrastone Rustique archaisch. Durch den wahllosen Auftrag in unterschiedlichen Richtungen stellt sich der natürliche Charakter am besten heraus. Vermeiden Sie den Auftrag in nur gleiche Richtungen, sonst zeichnen sich Verarbeitungslinien ab. Hierzu bringen Sie zunächst eine etwa gleichmäßige Schicht Terrastone Rustique auf. Die Schicht sollte in etwa so dick sein, wie die im Terrastone Rustique vorhandenen Glimmerteile. Lassen Sie Unebenheiten und Grate ruhig stehen. Nach ca. 30-60 Minuten (abhängig von Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit), wenn das Material „fingerfest“ ist, „bügeln“ Sie das Terrastone Rustique. Wir empfehlen eine weiche bis flexible Kelle. Hierdurch werden die obenstehenden Partikel geglättet. Beim „Bügeln“ (oder „Glätten“) halten Sie den Glätter (oder die Venezianer Kelle) möglichst flach und ziehen mit leichtem Druck über das Terrastone Rustique. Sie können den Vorgang nach 15-30 Minuten wiederholen. Das Terrastone Rustique wird dadurch noch glatter.

2. Travertin-Optik

Hierzu wird das Terrastone Rustique mit der Venezianer Kelle oder mit einem Edelstahlglätter in vertikaler Richtung aufgetragen. Nach kurzer Trocknung kann mit dem Doppelblattspachtel in vertikaler Richtung nachmodelliert werden. Am nächsten Tag kann mit Handschleifpapier, 120-180er Körnung, das Mika sanft freigeschliffen werden.

3. Muschelkalk-Optik

Hierfür erfolgt der Auftrag und das Nachmodellieren im Gegensatz zur Travertin-Optik "archaisch". Ansonsten ähnelt die Verarbeitung der der Travertin-Optik.

In jedem Fall sollten Muster angefertigt werden. Besonders bevor Sie größere Flächen beginnen. Nur so werden Sie die endgültige Farbe und Effekte definieren können.

Auftragsdicke

Zwischen 1,2 - 3 mm.

Unter Umständen ist es möglich Unebenheiten von 3-5 mm auszubessern.

Verarbeitbarkeit

Der mit Wasser gemischte Rustique ist bei 20 °C Raumtemperatur in der Regel innerhalb von 45 Minuten zu verarbeiten. Je nach Konsistenz kann die Verarbeitungszeit auch länger sein. Je mehr Wasser zum Anmischen benutzt wird, desto länger ist die Verarbeitungszeit. Höhere Temperaturen verkürzen, tiefere Temperaturen verlängern diese Verarbeitungszeit. Terrastone sollte nicht bei Temperaturen unter + 5 °C und über + 25 °C verarbeitet werden.

Die Wandtemperatur muss mindestens + 5 °C betragen. Nach dem Anmischen darf kein zusätzliches Wasser hinzugefügt werden. Benutzte Werkzeuge sind unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.

Trocknungszeit

Rustique ist nach ca. 90 Minuten abgebunden und nach ca. 4-10 Tagen ausgehärtet. Endfestigkeit nach 28 Tagen.

Die Trocknungszeit hängt vom Untergrund, der Raumtemperatur, der Raumfeuchtigkeit und von der Dicke der Auftragschicht ab. Bei grundierten Wänden verlängert sich die Trocknungszeit.

Verbrauch

Mit dem Inhalt eines (10 kg) Eimers Rustique können Sie durchschnittlich ca. 5-7 m² bei Verarbeitung als Spachteltechnik decken. Dies ist der durchschnittliche Verbrauch bei normalem Untergrund.

Es sind Flächen von 5 bis 7 m² damit möglich, je nach Verarbeitungstechnik. Der Verbrauch wird bestimmt durch die Auftragsdicke, dem Zustand des Untergrundes und der Geschicklichkeit des Anwenders. Bei sehr porösen, unebenen Untergründen kann der Verbrauch durchaus höher sein.

Fertigstellung

Terrastone ist nach der vorgeschriebenen Verarbeitung fertig. Nach dem Trocknen kann Terrastone durch verschiedene terraSkin-Produkte behandelt (beispielsweise imprägniert) und veredelt werden. Vor jeder weiteren Behandlung oder Fertigstellung empfehlen wir Ihnen, die Wände mit einem Staubsauger abzusaugen. Die Oberflächen müssen trocken und staubfrei sein. Nach etwa 20 Tagen ist Terrastone vollständig abgebunden. Zuvor sollte der Belag auf keinen Fall mit dem Schwamm abgewaschen werden, da sonst die Pigmente verwaschen und sich Streifen bilden können.

Eigenschaften

Terrastone ist nicht brennbar und verträgt Feuchtigkeitsschwankungen.

Farben, Nuancen und Variationen

Die Farben des Terrastone sind so variabel wie in den Ockersteinbrüchen der Natur. Terrastone wurde entwickelt, um einen Antikwandeffekt zu erzielen. Deshalb sind sie nicht gleichmäßig, sondern sehr schattiert. Dieses Aussehen ist erwünscht und macht den Reiz des Produktes aus. Alle anderen Ergebnisse wären reiner Zufall.

In der Regel sind die Farben einer Lieferung gleich. Verschiedene Lieferungen - insbesondere in größerem zeitlichem Abstand - können farblich voneinander abweichen, da die Farbintensität der Pigmente von der Steinbruchproduktion abhängig ist.

Die Farbtöne

Terrastone ist derzeit in 91 verschiedenen Farben erhältlich.

Gebindegrößen

Terrastone Rustique erhalten Sie in Kunststoffeimern in 10 kg.

Notabene

Terrastone ist nicht geeignet, wenn sie es eilig haben. Die Trocknungszeit muss unbedingt eingehalten werden, bevor sie den endgültigen Farbton beurteilen können; ebenfalls muss Terrastone vor jeder weiteren Behandlung (Wachs, Imprägnierung, usw.) ausgehärtet und ausgetrocknet sein.

Falls sich Spuren von unterschiedlichen Materialien im Untergrund oder durch dessen Beschaffenheit durchgezeichnet haben, kann eine weitere Terrastone-Schicht nach der Trocknungszeit Abhilfe schaffen.

Sicherheitsvorschriften

Terrastone darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Die Pigmente sind auf keinen Fall für den Genuss geeignet. Die Grundkomponente enthält Kalk, Gips und Zement, die Reizungen der Augen und der Haut auslösen können. Wir raten, in jedem Fall bei der Verarbeitung Mund- und Atemschutz zu tragen, insbesondere beim Schleifen der Oberfläche.

Dieses Merkblatt entspricht unseren bisherigen Erfahrungen. Ein Rechtsanspruch kann daraus nicht abgeleitet werden, da die Baustellenbedingungen variieren können. Die anerkannten Regeln der Bautechnik, einschlägige Normen und handwerkliche Richtlinien müssen beachtet werden. Probeflächen müssen von ausreichender Größe anlegt werden.

Weitere Informationen, Verarbeitungstipps und Videos finden Sie unter:

<https://support.meinewand.com/de/terrastone>

